

LOCTITE SUPER ATTAK PERFECT PEN

Vteřinové lepidlo, gel

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

LOCTITE® Super Attak Perfect Pen je jednosložkové gelové vteřinové lepidlo v obalu ve tvaru pera, které se pohodlně stlačí a zabezpečí přesnou aplikaci lepidla. Gelová receptura zabrání stékaní lepidla a je vhodná také na svislé aplikace. Lepidlo je vhodné na použití v domácnosti, na menší rychlé opravy všech materiálů včetně plastů*, kovu, dřeva, keramiky, kůže, kartonu a papíru.

*mimo PE, PP, PTFE

Rychlost lepení: v závislosti na materiálu lepí v čase od 5 do 30 vteřin

Pevnost slepeného spoje (ISO 4587): 10 – 20 N/mm² (v tahu) od 12 do 24 hodin, v závislosti na podkladu. Je voděodolný podle EN204 – D3 standardu a lepení keramiky může vydržet >50 cyklů v myčce nádobí (změřeno za kontrolovaných laboratorních podmínek).

NÁVOD NA POUŽITÍ:

1. Ujistěte se, že jsou obě lepené plochy čisté a odmaštěné.
2. Vyhněte se přímému kontaktu s lepidlem na lidské kůži.
3. Otočte uzávěr ve směru hodinových ručiček až na doraz a uzavřete víčkem.
4. Mírně stlačte obě vroubkované strany pera a aplikujte malé množství vteřinového lepidla na jeden povrch, který chcete slepit.
5. Lepené plochy po aplikaci lepidla silně přitlačte k sobě na minimálně 1 minutu.
6. Nechejte nerušeně působit 10 minut, případně po dobu 24 hodin pro dosažení dokonalého výsledku.
7. Ideální podmínky na lepení jsou při teplotě prostředí (15 – 30°C) a minimální relativní vlhkosti prostředí 30%.
8. Po použití očistěte hrot aplikátoru od zbytkového lepidla, uzavřete víčkem a skladujte v původním obalu na suchém místě.

DOPORUČENÍ

- ▶ Nepoužívejte na zaprášené, špinavé, vlhké nebo mastné povrchy.
- ▶ Nevhodné na lepení PP, PE, PTFE, silikonové gumy, skla, lakovaných povrchů, velmi jemné kůže nebo pěny.
- ▶ Nikdy nepoužívejte na nádoby, které uchovávají horké tekutiny.
- ▶ Optimální podmínky na lepení jsou v suchém prostředí.



SKLADOVÁNÍ

Skladujte na chladném, suchém místě mimo dosah dětí v původním obalu.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Řiďte se pokyny uvedenými v bezpečnostním listu.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Složení	Ethylkyanoakrylát
Vzhled	Čirý gel
Hustota	1,1 g/cm ³ @ 20 °C
Viskozita	Nestékající gel
Balení	3g stlačitelné pero
Bezpečnost	Viz KBU 1590823
Záruka při 2 – 8 °C	30 měsíců neotevřená tuba

UPOZORNĚNÍ: Veškeré údaje vycházejí z našich dlouholetých znalostí a zkušeností. Vzhledem k rozdílným podmínkám při realizacích a k množství používaných materiálů slouží naše písemné a ústní poradenství jako nezávazné doporučení. V případě pochybností a nepříznivých podmínek doporučujeme provést vlastní zkoušky, popřípadě si vyžádat odbornou technickou konzultaci. Uveřejněním těchto informací o výrobku pozbývají všechny dříve uveřejněné informace svoji platnost.

DISTRIBUTOR

HENKEL ČR, spol. s r. o.
U Průhonu 700/10, 170 00 Praha, Česká republika
Tel.: +420 220 101 101

www.loctite-superattak.cz

